

# COREPOX SHOPPRIMER SP 201S

## Ürün Bilgileri

Ürün Tanımı	Çinko fosfat pigment içeren, iki komponentli epoksi poliamid kürlemeli ön imalat astardır. Hızlı kuruma özelliği ile boyanan malzemelerin kısa süre içinde istif edilmesine olanak sağlar. Atmosfere açık koşullarda, yeni inşa evresinde geçici astar olarak ya da boya sisteminin astarı olarak kullanılabilir. Otomatik sprej uygulaması için tasarlanmıştır.
Kullanım Alanları	Aşındırıcı raspa yapılmış çelik levha ve yapısal çeliklerin istiflenmesi, imalatı ve inşası sırasında, korozyona karşı korunması amacıyla ön imalat/raspa astarı olarak kullanılır.
Renk	Kırmızı,Gri
Parlaklık 60°	Mat
Teorik Boyama Alanı	12,5m2 /l ( 20 mikron)
Boya Kalınlıkları	Nominal kuru film kalınlığı (NKFK) 15-25 µm
Kuruma Süresi	Yüzey Kuruma : yaklaşık 7 dakika, (20°C)

## Uygulama Bilgileri

Uygulama Yöntemi	Airless (Havasız) Sprej / Havalı Sprej/ Fırça (Küçük alanlar)
Nozul çapı/Basıncı	0.019 - 0.021 "/75 bar
Tiner / Ekipman Temizliği	Thin-X EPX6
Karışım Oranı	Corepox Shopprimer Ana Komponent 9,75 birim : Corepox Shopprimer Sertleştirici 5,25 birim (Hacimce)

### Katlar Arası Bekleme

	Yüzey Sıcaklığı					
	10°C		20°C		30°C	
Sonraki Kat	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Corepox	20 saat	*Süresiz	8 saat	*Süresiz	4 saat	*Süresiz

\*Süresiz: Boyama öncesi yüzeye boya için uygun temizlik/hazırlık işlemleri uygulanmalıdır.

### Yüzey Hazırlığı:

**Karbon Çelik:** Yağ ve gresi vs. uygun deterjan ile giderin. Yüksek basınçlı tatlı su temizliği yoluyla tuz ve diğer kirlilikleri giderin. Sa 2½ (ISO 8501-1) derecesinde aşındırıcı raspa.

### Uygulama Koşulları:

Uygulama esnasında boya sıcaklığı 10°C derece üstünde olmalıdır. Çevre ve yüzey sıcaklığı 10°C altında uygulama yapmayınız. Uygulama esnasında maksimum yüzey sıcaklığı 45°C yi geçmemelidir. Kuruma ve kürlenme süreleri, kontrollü sıcaklık ve %85'in altındaki bağıl nemde ve ürünün uygulanabilir kuru film kalınlığı aralığındaki ortalama değerlere göre belirlenmiştir. Çevre ve uygulama koşullarına göre verilerin değişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Uygulamacılar ve operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel korunma ekipmanları kullanmalı ve ürün bilgi/ürün güvenlik bilgi föyündeki bilgiler ışığında kullanılmalıdır

### Ambalaj (Standart):

		Toplam Ambalaj
Corepox ShopPrimer Ana Komponent	9,75 Litre	15 Litre
Corepox ShopPrimer Sertleştirici	5,25 Litre	

### Raf Ömrü:

Ana Komponent 2 yıl ( 23°C) Sertleştirici 1 yıl( 23°C) Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.